

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/silikon-do-przeszklen-ogniochronnych-promat-systemglas-kartusz-310-ml-promat-p-5150.html>



## Silikon do przeszkleń ogniochronnych Promat-SYSTEMGLAS, kartusz 310 ml Promat

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Numer katalogowy | <b>SYSTEMGLAS-SILIKON-310</b>           |
| Kod producenta   | <b>SYSTEMGLAS-SILIKON-310</b>           |
| Kolor            | <b>przezroczysty, czarny, szary</b>     |
| Opakowanie       | <b>kartusz 310 ml</b>                   |
| Zastosowanie     | <b>spoiny przeszkleń ogniochronnych</b> |

### Opis produktu

### Silikon do przeszkleń ogniochronnych Promat-SYSTEMGLAS — kartusz 310 ml

**Promat-SYSTEMGLAS Silikon** to gotowy do użycia, elastyczny, jednoskładnikowy uszczelniacz silikonowy, neutralny zapachowo, przeznaczony do **wszystkich przeszkleń przeciwpożarowych Promat** (konstrukcje PROMAGLAS i SYSTEMGLAS). Wulkanizuje pod wpływem wilgoci z powietrza, ma dobrą przyczepność do szkła, aluminium, drewna lakierowanego i wielu tworzyw, jest odporny na UV i warunki atmosferyczne.

#### Najważniejsze cechy

- **Kolory:** przezroczysty, czarny, szary
- **Gęstość:**  $1 \pm 0,5 \text{ g/cm}^3$
- **Twardość Shore A:** ok. 20-25
- **Praktyczna deformacja:** 25%
- **Tworzenie naskórka:** ok. 8-12 min (23°C, 50% RH)
- **Producent:** [Promat](#)

#### Właściwości i parametry techniczne

| Parametr                     | Wartość                      |
|------------------------------|------------------------------|
| <b>Nr katalogowy</b>         | SYSTEMGLAS-SILIKON-310       |
| <b>Kolory</b>                | przezroczysty, czarny, szary |
| <b>Gęstość</b>               | $1 \pm 0,5 \text{ g/cm}^3$   |
| <b>Twardość Shore A</b>      | ok. 20-25                    |
| <b>Praktyczna deformacja</b> | 25%                          |
| <b>Tworzenie naskórka</b>    | ok. 8-12 min (23°C, 50% RH)  |
| <b>Utwardzanie</b>           | ok. 2 mm / 24 h              |
| <b>Min. szerokość spoiny</b> | 3 mm                         |
| <b>Temperatura obróbki</b>   | +5°C do +35°C                |
| <b>Przechowywanie</b>        | min. 12 miesięcy             |

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| <b>Opakowanie</b> | kartusz 310 ml (12 szt. w kartonie) |
| <b>Producent</b>  | Promat                              |

### Wydajność z kartusza 310 ml (spoina jednostronna)

| Głębokość \ szerokość | 3 mm   | 5 mm   | 7,5 mm | 10 mm | 15 mm |
|-----------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 5 mm                  | 20,6 m | 12,4 m | 8,2 m  | 6,2 m | 4,1 m |
| 10 mm                 | 10,3 m | 6,2 m  | 4,1 m  | 3,1 m | 2,0 m |
| 15 mm                 | 6,8 m  | 4,1 m  | 2,7 m  | 2,0 m | 1,3 m |

Zużycie: szerokość × głębokość spoiny [mm] = ml silikonu na metr.

### Obróbka

Silikon wyciska się z kartusza bezpośrednio w spoinę i wygładza. Brzegi spoiny muszą być czyste, suche, odtłuszczone i nośne. Unikaj kontaktu z materiałami zawierającymi asfalt i miękczacze (butyl, EPDM); nie stosuj na marmurze i kamieniu naturalnym.

### FAQ - najczęstsze pytania

Do jakich przeszkleń jest silikon SYSTEMGLAS?

Do wszystkich przeszkleń przeciwpożarowych Promat – konstrukcji PROMAGLAS i SYSTEMGLAS.

Jakie są kolory?

Przezroczysty, czarny i szary – podaj kolor w uwagach do zamówienia.

### Certyfikaty i dokumenty

[Karta techniczna Promat-SYSTEMGLAS Silikon](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych Promat-SYSTEMGLAS Silikon](#)

### Powiązane produkty

Szkło: [PROMAGLAS i SYSTEMGLAS](#); uszczelka przyszybowa – PROMAGLAS PE. Pełną ofertę znajdziesz w kategorii [szkło ogniochronne](#) i na stronie marki [Promat](#). Pomożemy dobrać system i przygotujemy wycenę B2B.